

БЕТОФОРМ 90

ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ, РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ (МАРКИ Ж5 И ВЫШЕ) МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ ИЛИ ЭКСТРУЗИИ. ДОБАВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛИТ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА СТЕНДОВЫМ СПОСОБОМ, НО МОЖЕТ С УСПЕХОМ ПРИМЕНЯТЬСЯ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВСЕХ ВИДОВ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗГОТОВЛИВАЕМЫХ ИЗ ЖЕСТКИХ СМЕСЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.

Добавка производится в виде раствора 35% концентрации по ТУ ВУ 191604636.001-2012.

СВОЙСТВА ДОБАВКИ

БЕТОФОРМ 90 эффективный ускоритель твердения, позволяющий увеличить скорость набора прочности бетона в ранние сроки твердения. Может использоваться для изготовления плит бетонных для тротуаров, камней бетонных бортовых, плит пустотного настила, камней бетонных стеновых и прочих изделий, изготавливаемых из бетонных и растворных смесей на основе портландцемента.

Добавка **БЕТОФОРМ 90** не содержит хлоридов

Добавка может использоваться в армированных и предварительно-напряженных конструкциях,

Добавка не вызывает коррозии арматуры

ДОБАВКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- Улучшения стабильности геометрических размеров формуемых изделий;
- Предотвращения заливания пуансона к поверхности формуемых изделий;
- Сокращения времени достижения бетоном распалубочной прочности;
- Оптимизирования водоцементное отношение бетонной смеси без ухудшения формуемости;
- Увеличения плотности и прочности изделий;
- Повышения категории бетонной поверхности изделий;
- Уменьшения времени и затрат при вибро-прессовании изделий, повышения производительность труда;
- Значительного снижения вероятности образования высолов на поверхности изделий.

ДОЗИРОВАНИЕ ДОБАВКИ

Рекомендуемая дозировка добавки **БЕТОФОРМ 90** составляет **0,5-2,0%** от массы цемента в жидком виде. Введение добавки необходимо осуществлять в виде раствора рабочей концентрации совместно с водой затворения.

При использовании добавки **БЕТОФОРМ 90** в цветных бетонных и растворных смесях увеличивается яркость окраски изделий.

ДОЗИРОВКА ЗАВИСИТ ОТ СОСТАВА БЕТОННОЙ СМЕСИ, ВИДА ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТОВЛИВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ (КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Добавка **БЕТОФОРМ 90** по воздействию на организм человека относится к малоопасным веществам (Iвкл. опасности по ГОСТ 12.1.007-86).

При работе необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами.

ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКОЙ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ, ПРИНИМАТЬ ПИЩУ, КУРИТЬ.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

- Жидкая добавка отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости.
- Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре.
- Срок хранения - 12 мес. со дня изготовления.
- Следует защищать добавку от прямого солнечного света, нагрева свыше 50°C и от замерзания. Добавка является негорючей жидкостью.

данная информация носит опорный характер. для внедрения добавки необходима апробация продукта в условиях производства

